

■商品説明:ニュークレート セカンド

ニュークレート セカンドは可溶性の袋入り。
そのまま投入ができ作業性が高く、
どなたでも簡単に投入できます!

本商品の高性能があなたの現場を助けます!

*商品の性能が発揮できますように下記の事項をお守り下さい。



NC2 繊維ナイロン 66

【1】仕様

- 300g入り。12ミリ、直径12~15 μ 。
- 可溶性袋入り（アルカリ溶解紙）。
- 封かんシール（溶けません）付き。
- 1外箱50袋入り。（発注単位）



【2】投入の手順

(1) プラントでの投入

- ①封かんシールをはがす。
- ②袋ごと投入。
- ③普通コンクリート同様の時間攪拌。

(2) アジテータ車での投

- ①封かんシールをはがす。
- ②ドラムの奥へ袋ごと投入。
- ③攪拌時間は高速回転で約4分間。

【3】必ずお守りください。

- ①封かんシール（溶けません）は必ずはがす!
- ②アジテータ車では高速回転4分間は必ず実施!
- ③基本1m³に対して1袋（300g）が目安です!

約1億2千万本の繊維が均等に分散。均質のコンクリートを作ります。

